H40® Eco Marmorex

Adhesivo mineral eco-compatible ultrarrápido para la colocación incluso en superposición de alta resistencia y deslizamiento vertical nulo, idóneo para el GreenBuilding. Monocomponente de reducidas emisiones de CO_2 y bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, contiene materias primas recicladas blanquísimas. Reciclable como árido después de su vida útil.

H40® Eco Marmorex consigue rápidamente una elevada hidraulicidad que fija el agua de amasado e impide la formación de manchas superficiales, garantizando colocaciones seguras de los mármoles más delicados y piedras naturales.

Ventajas del Producto

- Idóneo para mármoles, piedras naturales y reconstituidas de resina o cemento
- Idóneo para gres porcelánico, baldosas cerámicas, grandes formatos, piezas de bajo espesor y piedras naturales estables
- Suelos y paredes, interiores, exteriores
- Idóneo para suelos radiantes
- Tecnología SAS® y STC para garantizar la adhesión en condiciones de obra reales
- Espesores hasta 15 mm
- Tiempo abierto ≥ 30 min.

GreenBuilding Rating

	Mineral ≥ 60 %	Recycled Mineral ≥ 30 %	≤ 250 g/kg CO_2	Low Emission VOC	Recyclable
eco5	✓	✓	✓	✓	✓
	Contenido en minerales naturales 68%	Contenido en minerales reciclados 68%	Emisiones de CO_2/kg 186 g	Bajísimas emisiones COVs 20 µg/m³	Reciclable como árido

H40® Eco Marmorex

- Categoría: Inorgánicos Minerales
- Clase: Adhesivos Minerales con Tecnología SAS
- Rating: Eco 5

Campos de aplicación

Destinos de uso
Colocación de mármoles, granitos, piedras naturales y piedras artificiales reconstituidas a base de resinas o de cemento, en suelos y paredes, sobre soportes minerales o cementosos y no absorbentes. Espesor hasta 15 mm.

Materiales
- mármoles, granitos, piedras naturales, mármoles calibrados, piedras artificiales reconstituidas a base de resinas o cemento no sujetas a fuertes y repentinos movimientos por dilatación térmica, deformaciones o formación de manchas por absorción de agua
- gres porcelánico, placas de bajo espesor, baldosas cerámicas, clínker, barro cocido, mosaico vítreo y cerámico, de cualquier tipo y formato

Soportes:
- soleras de colocación minerales Keracem® Eco Pronto, Keracem® Eco Prontoplus y Rekord® Eco Pronto
- soleras de colocación con conglomerantes Rekord® Eco y Keracem® Eco
- enfoscados de cemento y mortero bastardo
- soleras de colocación cementosas
- hormigones prefabricados o vertidos en obra
- pavimentos y recubrimientos ya existentes de baldosas esmaltadas, piedras artificiales aglomeradas de resina y cementosas, gres
- suelos radiantes
- impermeabilizantes de base cementosa
- paredes de bloques de cemento, hormigón celular y cartón-yeso

Suelos y paredes, interiores, exteriores, de uso civil, comercial, industrial y para mobiliario urbano, incluso en zonas sujetas a cambios bruscos de temperatura y heladas.

No utilizar
Sobre enfoscado a base de yeso y soleras de colocación de anhidrita sin usar aislante de superficie eco-compatible al agua Primer A Eco; sobre materiales plásticos, resilientes y madera; sobre soportes sujetos a remontes de humedad.

H40® Eco Marmorex Code: P315 2011/04 ES

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Modo de empleo

Preparación de los soportes
En general los soportes cementosos deben estar limpios de polvo, aceites y grasas, sin remontes de humedad, sin partes friables o no perfectamente ancladas, tales como residuos de cemento, cal y barnices que deberán ser totalmente eliminados. El soporte debe ser estable, sin grietas, haber cumplido la retracción higrométrica de curado y presentar resistencias mecánicas adecuadas a su uso. Las zonas desniveladas deben ser previamente niveladas con los productos de alisado idóneos.
Soportes no absorbentes: soportes lisos y no absorbentes que se presentan compactos y bien anclados, deben ser preparados mediante limpieza con productos específicos para el tipo de suciedad presente. Ante la imposibilidad de efectuar una limpieza química, proceder a la abrasión mecánica, mediante granallado o escarificación del estrato superficial, y a la nivelación, si es necesaria, de la superficie obtenida con los productos nivelantes adecuados.
Soportes de elevada absorción: sobre soleras de colocación y enfoscados muy absorbentes o pulverulentos en la superficie, es aconsejable aplicar por prevención el aislante de superficie eco-compatible al agua Primer A Eco, en una o más manos y según el modo de empleo, para reducir la absorción de agua y mejorar la facilidad de extensión del adhesivo.

Preparación
H40® Eco Marmorex se prepara en un recipiente limpio vertiendo antes una cantidad de agua de aproximadamente ¾ del total necesario. Añadir gradualmente H40® Eco Marmorex en el recipiente, amasando la mezcla con batidor helicoidal de flujo ascendente a bajo número de revoluciones (≈ 400/min.). Añadir posteriormente agua hasta obtener una mezcla de la consistencia deseada, homogénea y sin grumos. Para optimizar el amasado y para mezclar mayores cantidades de adhesivo es aconsejable utilizar un mezclador eléctrico de aspas verticales y rotación lenta. Polímeros específicos de elevada dispersabilidad garantizan que H40® Eco Marmorex pueda utilizarse de forma inmediata. El agua indicada en el envase es orientativa. Es posible obtener mezclas de consistencia más o menos tixotrópica según la aplicación a realizar. Añadir agua en exceso, no mejora la trabajabilidad del adhesivo, puede provocar disminuciones de espesor en la fase plástica del secado y reducir las prestaciones finales, como la resistencia a la compresión, a la cizalladura y la adhesión.

Aplicación
H40® Eco Marmorex se aplica con una llana americana dentada adecuada, en función del formato y de las características del dorso de la baldosa. Es norma de buena práctica aplicar, con la parte lisa de la llana, una primera capa delgada de adhesivo, presionando enérgicamente sobre el soporte, con objeto de obtener la máxima adhesión a éste y regular la absorción de agua, a continuación se ajusta el espesor con una adecuada inclinación de la parte dentada de la llana. El adhesivo debe extenderse sobre una superficie tal que permita la colocación del recubrimiento durante el tiempo abierto indicado, comprobando a menudo la idoneidad del adhesivo, ya que puede variar considerablemente durante la propia aplicación en función de diversos factores, como la exposición al sol o a corrientes de aire, la absorción del soporte, la temperatura y la humedad relativa del aire. Presionar cada baldosa para permitir un contacto uniforme y completo con el adhesivo. En caso de colocación en ambientes sujetos a tránsito intenso, en exteriores, sobre suelos radiantes, con materiales a pulir en obra o formatos > 900 cm^2, es indispensable emplear la técnica del doble encolado, que garantiza la colocación sobre adhesivo fresco, la cobertura del 100% del dorso de las baldosas y el máximo valor de adhesión. En general las baldosas cerámicas no requieren tratamientos previos, comprobar sin embargo que no presenten restos de polvo, suciedad o capas mal fijadas al soporte.

Limpieza
La limpieza de los residuos de H40® Eco Marmorex de las herramientas y de las superficies recubiertas se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

Otras indicaciones

Aplicaciones particulares: la sustitución del agua de amasado con elastizante eco-compatible al agua Top Latex Eco confiere al adhesivo una superior capacidad de deformación transversal. Comprobar la necesidad real de deformabilidad del sistema de colocación en lo que se refiere al empleo de un adhesivo excesivamente deformable, junto a soportes y materiales de colocación con elevada rigidez, puede provocar roturas y desprendimientos de manera precoz y repentina de los recubrimientos, si están solicitados por cargas elevadas o concentradas. Para definir el porcentaje de aditivación con Top Latex Eco, en función de los diversos factores que intervienen en el sistema a colocar, consultar el Kerakoll Worldwide Global Service.

Juntas elásticas: prever juntas de desolidarización y juntas elásticas de fraccionamiento para recuadros de 20/25 m^2 en interiores, 10/15 m^2 en exteriores y cada 8 metros de longitud en caso de superficies largas y estrechas. Respetar sobre la superficie revestida las juntas estructurales y los frentes de forjados de las fachadas.

Especificación de proyecto

La colocación de alta resistencia de piezas de mármol, piedras naturales, piedras artificiales reconstituidas y gres porcelánico, deberá realizarse con adhesivo mineral eco-compatible ultrarrápido para la colocación incluso en superposición y delizamiento vertical nulo, monocomponente con tecnología SAS Shock Absorbing System, conforme a la normativa EN 12004 - clase C2F TE, GreenBuilding Rating Eco 5, tipo H40® Eco Marmorex de la Compañía Kerakoll. El soporte deberá estar compacto, sin partes friables, limpio y seco, con las retracciones de curado finalizadas. Para la colocación se usará una llana dentada de ___ mm para un rendimiento medio de ___ kg/m^2. Deberán ser respetadas las juntas ya existentes y realizadas juntas elásticas de fraccionamiento cada ___ m^2 de superficie continua. Las baldosas cerámicas se colocarán con separadores para las juntas con ancho de ___ mm.

H40® Eco Marmorex Code: P315 2011/04 ES

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Datos técnicos
según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	premezclado blanquísimo	
Densidad aparente	≈ 1,27 kg/dm³	UEAtc/CSTB 2435
Naturaleza mineralógica árido	Silicática - carbonática cristalina	
Intervalo granulométrico	≈ 0 - 500 µm	
Conservación	≈ 6 meses en el envase original sin abrir en lugar seco	
Envase	Sacos 25 kg	
Agua de amasado	≈ 6,5 ℓ / 1 saco 25 kg	
Peso específico mezcla	≈ 1,61 kg/dm³	UNI 7121
Duración de la mezcla (pot life)	≥ 50 min.	
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C	
Espesor máx. realizable	≤ 15 mm	
Tiempo abierto	≥ 30 min.	EN 1346
Ajuste	≥ 20 min.	
Deslizamiento vertical	≤ 0,5 mm	EN 1308
Transitabilidad	≈ 3 h	
Rejuntado	≈ 3 h paredes y suelos	
Puesta en servicio	≈ 48 h	
Rendimiento *	≈ 2,5 - 4 kg/m²	

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación . Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.
(*) Puede variar en función de la planeidad del soporte y del formato de las baldosas.

Prestaciones High-Tech

Adhesión a cizalladura a 28 días		
- Superposición gres/gres	≥ 2 N/mm²	ANSI A-118.1
Adhesión a tracción a 28 días		
- Hormigón/gres	≥ 2 N/mm²	EN 1348
Adhesión por tracción a 6 h	≥ 0,5 N/mm²	EN 1348
Test de durabilidad		
- Adhesión tras acción del calor	≥ 2 N/mm²	EN 1348
- Adhesión tras inmersión en agua	≥ 1 N/mm²	EN 1348
- Adhesión tras ciclos hielo-deshielo	≥ 1 N/mm²	EN 1348
- Adhesión tras ciclos de fatiga	≥ 1 N/mm²	SAS Technology
Temperatura de servicio	de -40 °C a +90 °C	
Conformidad	C2F TE	EN 12004
	EC 1 GEV-EMICODE	Cert. GEV 1874/11.01.02

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación . Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

- **Producto para uso profesional**
- no utilizar el adhesivo para rellenar irregularidades del soporte superiores a 15 mm de profundidad
- colocar y presionar las baldosas sobre el adhesivo fresco, comprobando que no se haya formado una película superficial
- proteger de la lluvia batiente y de las heladas como mínimo durante las primeras 12 h
- temperatura, ventilación, absorción del soporte y material de colocación, pueden variar los tiempos de trabajabilidad y fraguado del adhesivo
- utilizar una llana dentada adecuada al formato de la baldosa o pieza
- no añadir agua al adhesivo en fase de fraguado
- emplear la técnica del doble encolado para cualquier colocación en exteriores
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 902 325 555

H40° Eco Marmorex Code: P315 2011/04 ES

La presente información está actualizada en abril de 2011; se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para dichas eventuales actualizaciones, se podrá consultar el sitio web www.kerakoll.com. Los datos relativos a la clasificación Eco se refieren al GBR Data Report 02/2010. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web.
La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com